



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ НАПЫЛЯЕМЫЙ



Лист технической информации

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

ТУ 2257-001-27840515-2013

Основа	полиуретан
Консистенция	стабильная пена (после отверждения)
Цвет	голубой
Образование поверхностной пленки	40-45 минут*
Структура на срезе	средне-мелкопористая однородная
Дополнительный слой	по истечению 20 минут*
Время полной полимеризации	36 часов*
Плотность	11-20 кг/м ³
Выход	1,7-1,8 м ² *
Прочность при растяжении	0,08 МПа
Прочность на сжатие	0,030 МПа
Термостойкость отвердевшей пены	-40°С...+90°С
Кажущаяся плотность	18,0 – 25,0 кг/м ³
Коэффициент теплопроводности	0,030 Вт/мК (после отверждения)
Прилипаемость (адгезия): - бетон	0,045
- кирпич	0,065
- дерево окрашенное	0,050
- ПВХ профиль	0,040

Описание продукта:



Пенополиуретановый утеплитель «TEPLIS» предназначен для теплоизоляции и звукоизоляции. Изготовлен из специальных полимерных материалов (не путать с монтажной пеной), обладает отличной адгезией к строительным материалам. «TEPLIS» удобен в использовании, эксплуатация не требует специальных навыков. Утеплитель экономичен по сравнению с выбором других строительных материалов предназначенных для теплоизоляции. Предоставляет отличную возможность изоляции труднодоступных мест и участков сложной формы. Напыляемый полиуретановый утеплитель позволяет надёжно и быстро утеплять любые участки в помещении или здании. Применяется для тепло и звукоизоляции лоджий, фасадов, чердаков, производственных помещений, квартир, фургонных, а так же трубопроводов и других видов инженерных коммуникаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономия
- Отличная адгезия
- Не требует монтажа каркаса и специальных навыков
- Высокая производительность*

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ НАПЫЛЯЕМЫЙ



Лист технической информации

Страницы: 2 из 2

Инструкция по применению:

Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных пятен. Рекомендуемая температура баллона перед работой должна быть: +18 - +25°C. Тщательно взболтать баллон. Навинтить на пистолет. Надеть на кончик пистолета специальную насадку(входит в комплект). Применять только при полном нажатии на курок пистолета. Слой напыления должен быть не толще 5 см.(если потребуется дополнительный слой, следует наносить по истечению 20 минут). Во время работы баллон с пистолетом периодически взбалтывать. Для очистки пистолета и удаления загрязнений утеплителем использовать специальную очищающую жидкость. Застывший НПУ удаляется механическим путем.

Указания по мерам безопасности:

Незатвердевший пенополиуретановый утеплитель раздражает кожу, дыхательные пути, глаза. Во время работы нужно пользоваться защитными перчатками и очками, при недостаточной вентиляции и большой концентрации паров — респиратором. В случае попадания утеплителя в глаза — немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. Вспенивающий реагент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Следует работать в хорошо проветриваемом помещении. В рабочем помещении нельзя курить или пользоваться источниками открытого огня, искр, приборами с открытыми нагревательными элементами. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ И НАГРЕВАНИЕ БАЛЛОНА СВЫШЕ 50°C!**

Содержимое баллона находится под давлением! Содержит 4,4-дифенилметан диизоцианат.